

IRONIC



novacolor®
I colori dell'Architettura

IRONic

IT. Rivestimento decorativo per interni ed esterni ad effetto ruggine

IRONic è un sistema idrodiluibile composto da un prodotto di fondo, IRONic Fondo, ed una finitura ossidante, IRONic Liquido Antichizzante. L'applicazione di quest'ultimo sul fondo produce un'ossidazione del tutto identica a quanto rilevabile su di una superficie ferrosa esposta alla naturale corrosione da parte degli agenti atmosferici.

Diluire IRONic Fondo con 25-30% di acqua ed applicare in due strati con rullo. Applicare, in due o più passaggi, IRONic Liquido Antichizzante con spugna marina.
Resa IRONic Fondo: 5-8 m²/l nei due strati.
Resa IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l nei due strati.

FR. Revêtement décoratif pour intérieurs et extérieurs à effet rouille

IRONic est un système à diluer avec à eau composé d'un produit de fond (IRONic Fondo) et d'une finition oxydante (IRONic Liquido Antichizzante). L'application de IRONic Liquido Antichizzante sur IRONic Fondo déclenche une oxydation similaire à celle présente sur une surface de fer exposée à la naturelle corrosion par les agents atmosphériques.

Diluer IRONic Fondo avec 25-30% d'eau et appliquer en deux couches avec rouleau.
Appliquer en un ou deux passages IRONic Liquido Antichizzante avec éponge naturelle.
Rendement IRONic Fondo: 5-8 m²/l en deux couches.
Rendement IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l en deux couches.

EN. Decorative coating for interiors and exteriors with rust effect

IRONic, is a decorative system with a Rust feel, a real oxidation for a unique industrial look. The system is totally water-based and consists of IRONic Fondo, undercoat, and IRONic Liquido Antichizzante, the oxidizer. The application of the oxidizer triggers a chemical reaction that produces rust, same as what naturally happens when an iron surface is exposed to atmospheric agents.

Dilute IRONic Fondo with 25-30% of water and apply it in two layers with a roller. Apply two or more layers of IRONic Liquido Antichizzante with a sponge trowel.
Yield IRONic Fondo: 5-8 m²/l in two layers.
Yield IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l in two layers.

DE. Dekorative Wandbeschichtung für Innen und Außen mit Rost-Effekt

IRONic ist ein wasserverdünnbares System, zusammengesetzt aus einem Grundierungsprodukt (IRONic Fondo) und einer oxidierenden Deckschicht (IRONic Liquido Antichizzante). Das Auftragen von IRONic Liquido Antichizzante auf IRONic Fondo erzeugt eine Oxidation, die mit den Vorgängen identisch ist, die auf einer eisenhaltigen Oberfläche festgestellt werden können, die der natürlichen Korrosion durch die Witterung ausgesetzt ist.

IRONic Fondo/Untergrund mit 25-30% Wasser verdünnen und in zwei Schichten mit Rolle auftragen.
In zwei oder mehreren Schichten IRONic Aktivator mit Naturschwamm auftragen.
IRONic Fondo: 5-8 m²/l in den zwei Schichten.
IRONic Aktivator: 8-12 m²/l in den zwei/drei Schichten.



IRONIC FONDO & IRONIC LIQUIDO ANTICIZZANTE & 2SCREEN



IRONic



IRONic Liquido Antichizzante è certificato A+ per le basse emissioni di sostanze volatili nell'aria.
IRONic Liquido Antichizzante is A+ certified for the low emissions of volatile substances in the air.

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente indicativo. The color samples in this color chart should be considered purely indicative.

Photo cover © Gianluca Cisternino

novacolor[®]
I colori dell'Architettura

Novacolor Back office:
Via U. Aldrovandi 10, 47122 Forlì (FC)
Tel +39 543 401840 - info@novacolor.it



Novacolor is committed to reduce
the environmental impact by producing
friendly materials.



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Made in Italy